

ACRYL 320 MAT

Peinture Acrylique Mate

INTERIEUR

EXTERIEUR



DESTINATION GENERALE :

Protection et décoration des murs et plafonds sur fonds courants et soignés en intérieur mais aussi en extérieur sur façades et autres éléments de maçonnerie
Travaux neufs et de rénovation.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat avec un aspect très légèrement pommelé à tendu.
Très haut pouvoir couvrant, opacifiant et garnissant.
Très bonne blancheur, non jaunissante.
Lessivable de classe 2
Excellente résistance aux intempéries et aux UV. Résiste au climat tropical.
Très faible odeur, recouvrable dans la journée.
Très faible teneur en COV.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de liants hydrauliques	: Bétons et enduits cimentés.
Subjectiles Plâtre	: Enduits, plaques.
Autres supports	: Avec traitements et impressions spécifiques préalables (voir chapitre Mise en Œuvre).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,49 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 41 % +/- 2
Résistance à l'abrasion humide (NF EN 13 300)	: Classe 2 - Lessivable
Rendement moyen par couche	: 7 à 9 m ² par L (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	: 0,11 à 0,14 L/m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 30mn minimum Recouvrable : 3h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010)	: Ce produit contient au maximum : 2 g/L de COV (calculé).

TEINTES : Blanc, Noir et une collection de 23 couleurs

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.

Les fonds doivent être propres, sains, cohérents et secs à l'application.

Traitement fongicide préalable sur maçonnerie extérieure :

Nettoyage et décontamination par le FAÇACLEAN de Mauvilac

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres et dérivés	Maçonnerie Béton,	Bois et dérivés	Métaux ferreux (agrafe, tête de clous)	Enduit Pelliculaire
IMPRESSION (1 couche)	ACRYMAX	ACRYMAX	COVABOIS	U'PRIM METAUX	ACRYMAX
	COVATEX	COVATEX	ACROFIX BOIS	ACROFIX METAUX	COVATEX
	ACRYSTYL IMPRESSION	ACRYSTYL IMPRESSION	ACROFIX UNIVERSEL	UNIMETAL C4 Primaire	ACRYSTYL IMPRESSION
FINITION (1 à 2 couches)	ACRYL 320 MAT	ACRYL 320 MAT	ACRYL 320 MAT	ACRYL 320 MAT	ACRYL 320 MAT

Remarque :

Sur fond douteux ou ancienne alkyde
En plafond avec lumière rasante

: Impression par U'PRIM UNIVERSEL ou ACROFIX UNIVERSEL
: Il est préférable, pour la dernière couche, de la diluer entre 5 et 10%

APPLICATION :

Matériel : Brosse, rouleau de type 13mm, pistolet AIRLESS
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution possible à 5% d'eau selon usage et outillage.
Agitation : Agiter 3 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.


CONDITIONNEMENT : 0.5L – 2.5 L – 6 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité disponibles sur : www.quickfds.com
 Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.
 Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.