

# ACRYSTYL IMPRESSION

## Sous Couche d'Impression Acrylique Polyvalente

INTERIEUR

EXTERIEUR

### DESTINATION GENERALE :

Impression des murs, façades et plafonds sur fonds courants du bâtiment avant application de peintures acryliques usuelles en phase aqueuse.

Idéale en travaux neufs et en réhabilitation pour travaux rapides et soignés sur anciennes peintures acryliques.

### CARACTERISTIQUES DU FILM :

Séchage rapide sans odeur. -Application aisée sans éclaboussure.

Bon pouvoir couvrant et garnissant – Belle blancheur – Microporeuse.

Polyvalente sur tous les supports usuels en intérieur et extérieur.

Insaponifiable sur enduits ciment ou béton.

### SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de liants hydrauliques

Subjectiles Plâtre

Subjectiles à base de bois

: Bétons et enduits ciment.

: Enduit de peintre pelliculaire, plaques de plâtre.

: Agglomérés de bois, en intérieur uniquement.

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot

: Peinture onctueuse

Densité

: 1,55 +/- 0,05

Extrait sec pondéral réel

: 66.7% +/- 2

Extrait sec volumique calculé

: 46.4% +/- 2

Rendement moyen par couche

: 9 à 11 m<sup>2</sup> par L

Consommation moyenne par couche

: 0.09 à 0.11 L/m<sup>2</sup>

Séchage (20°C et 65% de HR)

: Sec au toucher : 30 mn minimum

: Recouvrable : 3 h minimum

Classification AFNOR NF T 36 005

: Famille I, classe 7b2

COV (Cat. A/i) : valeurs limites en UE = 140 g/L (2010)

: Ce produit contient au maximum : 2 g / L de COV

### TEINTES : Blanc

ACRYSTYL IMPRESSION peut être teinté par addition de 3 % maximum de colorant universel pour favoriser le pouvoir couvrant des peintures de finitions colorées et ainsi réduire le nombre de couches de finition.

## MISE EN OEUVRE

### Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.  
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

## TABLEAU RECAPITULATIF

|                                                                                                                                    | Plâtres, plaques de plâtre,<br>enduits de peintre et dérivés | Maçonnerie et béton intérieur | Enduit hydraulique<br>Ancienne peinture acrylique<br>foncée |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Impression<br>ACRYSTYL IMPRESSION                                                                                                  | 1 couche                                                     |                               |                                                             |
| Finition monocouche<br>MONOCRYL 2.1 MAT ou VELOURS                                                                                 | 1 couche                                                     |                               |                                                             |
| Finition bicouche acrylique<br>Exemples non exhaustifs :<br>COVATEX – gamme ACRYSTYL –<br>ACRYSAN + ; ACRYL'AIR ;<br>gamme EXELENZ | 2 couches                                                    |                               |                                                             |
| Finition bicouche D2 ou D3<br>en phase aqueuse<br>ACRYSTYL FACADE – ACRYTECH-<br>MAUVIPLAST- MAUVIGRES                             | 2 couches                                                    |                               |                                                             |

Sur ancienne peinture **alkyde** ou **glycérophthalique** : Choisir l'impression U'PRIM UNIVERSEL Blanc

## APPLICATION :

**Matériel** : Brosse, rouleau de 13 mm , pistolet AIRLESS.  
**Dilution** : Produit prêt à l'emploi, dilution possible à 5% d'eau pour application Airless ou sur fond absorbant.  
**Agitation** : Agiter 3 mn avant emploi.  
**Nettoyage du matériel** : A l'eau, immédiatement après emploi.

## CONDITIONNEMENT : 2.5L, 10L, 16L

## HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité disponible sur : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com) ou sur appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

## EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



## CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.  
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.