


ACRYSTYL SATIN

Peinture Acrylique Satinée



INTERIEUR

EXTERIEUR



DESTINATION GENERALE :

Pour murs et plafonds intérieurs, sur fonds courants en pièces sèches et humides tant en habitation individuelle que collective. De part son aspect satiné et sa facilité d'entretien, elle peut être employée dans des zones à fort risque de salissure et contamination (local de service, école, groupe hospitalier, hôtellerie...).

Application possible sur toile de verre à peindre. Idéale sur enduit gouttelette et ancien crépi.

En extérieur, peut être utilisée pour la protection et décoration des surfaces murales neuves ou revêtues d'anciennes peintures adhérentes.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect satiné poché, régulier et fin.
Haut pouvoir couvrant et garnissant.
Très bonne blancheur, non jaunissante.
Excellente résistance aux produits courants de nettoyage et de désinfection.
Lavable et lessivable classe 1 selon norme EN 13300
Application aisée et sans odeur, recouvrable dans la journée.
Faible teneur en COV participant à la protection de l'environnement et des utilisateurs.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles liants hydrauliques : Bétons et enduits ciments.
Subjectiles Plâtre : Enduits, plaque.
Autres supports : Avec traitements et impressions spécifiques préalables (voir Mise en Œuvre).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,29 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 49% +/- 2
Point éclair	: Sans (Ininflammable)
Rendement moyen par couche	: 8 à 12 m ² par L (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	: 0,08 à 0,12 L / m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 2h minimum Recouvrable : 4h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010).	: Ce produit contient au maximum : 2 g/L de COV (calculé).

TEINTES : Blanc et Bases à teinter

Nuancier CREATIONS PLUS et CALDEIRA
D'autres nuanciers peuvent être contretypés sur demande, nous consulter.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme au DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

Traitement fongicide préalable sur maçonnerie :

Décontamination par FACACLEAN de Mauvilac (voir fiche technique).

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres et dérivés	Maçonnerie Béton,	Bois et dérivés	Métaux ferreux (agrafe, tête de clou)	Enduit pelliculaire
IMPRESSION (1 couche)	COVATEX Ou	COVATEX ou	COVABOIS Ou	UNIMETAL C4 Ou	COVATEX Ou
	ACRYSTYL IMPRESSION	ACRYSTYL IMPRESSION	U'PRIM UNIVERSEL	INNOVACRYL 2.1	ACRYSTYL IMPRESSION
FINITION (1 à 2 couches selon l'aspect désiré)	ACRYSTYL SATIN	ACRYSTYL SATIN	ACRYSTYL SATIN	ACRYSTYL SATIN	ACRYSTYL SATIN

Remarque :

Sur fond douteux : Impression par U'PRIM UNIVERSEL
 Sur ancienne peinture alkyde : Impression par U'PRIM UNIVERSEL
 Sur métaux non ferreux : Impression par U'PRIM METAUX après dérochage
 Sur PVC (conduite d'eau) : Impression par U'PRIM UNIVERSEL

APPLICATION :

Matériel : Brosse spécial acrylique, rouleau de 6 à 8 mm , pistolet AIRLESS.
Dilution : Produit prêt à l'emploi.
Agitation : Agiter 3 avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 1 L – 2,5 L – 16 L

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



HYGIENE ET SECURITE :

Disponible sur site internet sur www.quickfds.com ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au : 0262 42 03 04 Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.
 Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.