

CALDEIRA - DOLOMIEU

Peinture minérale silicate aqueuse extérieure



EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

CALDEIRA-DOLOMIEU est une peinture minérale d'aspect mat profond à base d'un double liant sol-silicate prêt à l'emploi. Destinée aux travaux de décoration extérieure de supports minéraux.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Profonde matité rappelant les matériaux traditionnels.
Très haut pouvoir couvrant et excellente tenue des teintes composées à base de pigments minéraux.
Non sensible aux moisissures de par son caractère alcalin. Propriétés algicides et germicides.
Non thermoplastique permettant un faible encrassement.

SUPPORTS USUELS : CALDEIRA DOLOMIEU s'applique sur les supports d'origine minérale uniquement (enduits hydrauliques ou monocouche, crépis chaux ciment, mortiers de chaux, pierres naturelles, briques, anciennes peintures minérales...) afin d'assurer le phénomène chimique de silicification (cohésion entre la peinture et son support)

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture légèrement gélifiée
Densité	: 1.56+/- 0,03
Point éclair	: Sans (Ininflammable) –
Brillance (NF EN 13 300)	: Très mat (< 3% sous 85°)
Rapport de contraste	: Classe 1 (pour un rendement de 6.5 m ² /l)
Perméabilité à la vapeur d'eau	: Sd < 0.01 m
Rendement moyen par couche	: 6 à 8 m ² /L (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	: 0.13 à 0.16 L/m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 30mn minimum Recouvrable : 8h minimum
Classification AFNOR 36-005	: Famille I, classe 1b1
Classification AFNOR 30-808 § 3.2.1	: Famille I, classe 1b1 (parts organiques < 5%)
COV (Cat. A/a)	: Valeurs limites en UE = 30 g/L (2010)

Ce produit contient moins de 1 g / L de COV

TEINTES : Blanc et Toutes les teintes du Nuancier **CALDEIRA*** de MAUVILAC

(*) Teintes à base de pigments uniquement minéraux



MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme au DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

Traitement fongicide préalable sur maçonnerie contaminée :

Décontamination par le FACAMOISS de Mauvilac (voir fiche technique).

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Maçonnerie Bétons neufs et dérivés Liants hydrauliques	Brique et pierre naturelle	Ancienne peinture minérale
IMPRESSION (1 couche)	CALDEIRA DOLOMIEU Diluée à 5 -10 % d'eau	CALDEIRA DOLOMIEU diluée à 5 % d'eau	CALDEIRA DOLOMIEU diluée à 5 % d'eau
FINITION (1 couche)	CALDEIRA DOLOMIEU	CALDEIRA DOLOMIEU	CALDEIRA DOLOMIEU

Remarque : Verre, pierre naturelle, aluminium, bois, matières plastiques, etc. doivent être protégés.

Laver immédiatement les giclures.

Produit alcalin : port de gants et lunettes obligatoire – Consulter la fiche de données de sécurité

APPLICATION :

Matériel : Brosse, rouleau type OCRYL 13, pistolet AIRLESS.
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution possible de 10 % d'eau pour application AIRLESS.
Agitation : Agiter 3 à 5 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 15 L (*conditionnement en plastique recyclable si vide et propre*)

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur site internet : www.mauvilac.com et sur Quickfds.fr ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35° C, dans un endroit frais et aéré.