

FOREST OPAK AQUA +

Lasure opaque en phase aqueuse

INTERIEUR

EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Lasure opaque d'aspect satiné aux résines acryliques en dispersion aqueuse.
Décoration et protection de tous les subjectiles bois usuels du bâtiment, en intérieur et en extérieur, tout en respectant la structure du bois.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect semi opaque et satin.
Teintes uniquement à base de pigments minéraux à haute tenue lumière.
Film microporeux et hydrofuge.
Souplesse du film permettant de réduire les risques d'écaillage.
Sans odeur, recouvrable dans la journée.
Protège le bois contre les intempéries.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles bois : Bois brut, neuf, ancien. Applicable sur bois anti-siccatisifs ou acides.
Autres supports : Bétons et enduits ciment (nous consulter).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (avant mise à la teinte) :

Aspect en pot	: Liquide légèrement gélifié.
Densité	: 1.03 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 24% +/- 2
Point éclair	: Sans (Ininflammable)
Rendement moyen par couche	: 12 à 14 m ² par L et par couche (selon nature et siccité du bois).
Consommation moyenne par couche	: 0,07 à 0,08 L/m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 10 min Sec au toucher : 20 min Recouvrable : 2 heures
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/e) : valeurs limites en UE = 130 g/L (2010) :	Ce produit contient au maximum : 129 g/L de COV (calculé).

TEINTES : Nuancier CALDEIRA de Mauvilac.

Autres nuanciers : nous consulter

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme au DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.

Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Bois Neuf	Bois Ancien non lasuré – non peint	Bois déjà lasuré en bon état	Bois avec lasure, peinture ou verniss en mauvais état
PREPARATION	Egrenage, brossage, dépoûssiérage,	Ponçage – dépoûssiérage Dégrisage si nécessaire	Nettoyage et dépoûssiérage Ponçage si nécessaire	Remise à nu par : Ponçage ou Aérogommage ou Grattage-décapage Puis nettoyage, et dépoûssiérage
COUCHE DE FOND (1 couche)	Forest Opak Aqua Plus diluée à 5 % d'eau	Forest Opak Aqua Plus diluée à 5 % d'eau		Forest Opak Aqua Plus diluée à 5 % d'eau
FINITION (2 couches)	Forest Opak Aqua Plus	Forest Opak Aqua Plus	Forest Opak Aqua Plus	Forest Opak Aqua Plus


APPLICATION :

Matériel	: Brosse plate acrylique, Spalter, rouleau 7 mm.
Dilution	: Produit prêt à l'emploi. Peut-être dilué à l'eau en couche de fond.
Agitation	: Agiter 3 à 5 min avant emploi.
Nettoyage du matériel	: A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 0.75 L et 6 L

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



HYGIENE ET SECURITE :

Disponible sur site internet www.quickfds.com ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit sec et aéré.