

FOREST LASURE SATINEE

Lasure Satinée en Phase Solvant

INTERIEUR

EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Lasure d'aspect satiné aux résines acryliques en phase solvant

Décoration et protection de tous les subjectiles bois usuels du bâtiment, en intérieur et en extérieur, tout en respectant la structure du bois.

Ne pas utiliser sur des supports horizontaux (caillebotis, parquet, deck...)

IMPORTANT : Ne jamais utiliser de lasure transparente en extérieur

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect satinée

Film microporeux et hydrofuge. Formule gélifiée spécial Climat Tropical (versions teintées)

Souplesse du film permettant de réduire les risques d'écaillage. Evite le grisaillement prématuré du bois

Sans odeur, recouvrable dans la journée. Rendement élevé

Protège le bois contre les intempéries et les attaques fongiques

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles bois

: Bois brut, neuf, ancien. Ne pas appliquer sur bois anti-siccatifs ou acides.

IMPORTANT :

Sur les bois tropicaux, il est conseillé de vérifier que le séchage sera effectif après 24H. En cas de doute, il est préférable de passer en version FOREST AQUA Plus en phase aqueuse

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (avant mise à la teinte) :

Aspect en pot	: Liquide légèrement gélifié.
Densité	: 0.90 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 34 % +/- 2
Point éclair	: Supérieur à 21 °c
Rendement moyen par couche	: 14 m ² par L et par couche (selon nature et siccité du bois).
Consommation moyenne par couche	: 0,07 L/m ²
Séchage (20°c et 65% de HR)	: Hors poussière : 10 min Sec au toucher : 20 min Recouvrable : 2 heures
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/e) : valeurs limites en UE = 400 g/L (2010) : Ce produit contient au maximum : 399 g/L de COV (calculé).	

TEINTES : 10 teintes bois et 1 blanc cérusé. Existe en transparent pour intérieur uniquement.

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme au DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.

Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Bois Neuf	Bois Ancien non lasuré – non peint	Bois déjà lasuré en bon état	Bois avec lasure, peinture ou vernis en mauvais état
PREPARATION	Egrenage, brossage, dépoussiérage,	Ponçage – dépoussiérage Dégrisage si nécessaire avec acide Oxalique ou un éclaircissant -dégriseur bois	Nettoyage et dépoussiérage Ponçage si nécessaire	Remise à nu par : Ponçage ou Aérogommage ou Grattage-décapage Puis nettoyage, et dépoussiérage
IMPRESSION (1 couche)	Forest Satinée diluée à 5 % de WS	Forest Satinée diluée à 5 % de WS	Non concerné	Forest Satinée diluée à 5 % de WS
FINITION (1 coucher en intérieur et 2 couches en extérieur)	Forest Satinée	Forest Satinée	Forest Satinée	Forest Satinée

APPLICATION :

Matériel	: Brosse plate soie, Spalter, rouleau 7 mm.
Dilution	: Produit prêt à l'emploi. Peut-être dilué au White Spirit (WS) en sous couche d'impression
Agitation	: Agiter 3 min avant emploi.
Nettoyage du matériel	: Au White Spirit, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 0.75 L et 6 L

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



HYGIENE ET SECURITE :

Disponible sur site internet www.quickfds.com ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé.

Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit sec et aéré.