

# HYDROFUGE SOL & FACADE

## Hydrofuge de surface polyvalent

INTERIEUR

EXTERIEUR

### DESTINATION GENERALE :

Hydrofuge en dispersion aqueuse à base de polymères fluorés en émulsion.  
Produit prêt à l'emploi, permettant de créer une barrière imperméable à l'eau tout en laissant respirer le support.  
Formulation polyvalente permettant de traiter façades, toitures et sols

### CARACTERISTIQUES DU FILM :

Bon pouvoir hydrofugeant tout en laissant respirer le mur ou le sol.  
Excellente pénétration des supports minéraux.  
Très bonne durabilité des propriétés dans le temps et résistance aux UV.  
Ne colmate pas les porosités naturelles du support.  
Retarde l'apparition de mousses et moisissures, évite l'apparition d'efflorescences.

### SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de maçonnerie	:	Bétons et enduits de liants hydrauliques, sols poreux, tuiles, pierres, briques...
Anciennes peintures	:	NE PAS APPLIQUER.
Support non absorbant	:	NE PAS APPLIQUER.
Support à base de plâtre	:	NE PAS APPLIQUER

### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Aspect en pot	:	Liquide Incolore
Densité	:	1.01+/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	:	1% +/- 0.05
Extrait sec volumique calculé	:	1% +/- 0.05
Rendement moyen par couche	:	4 à 6 m <sup>2</sup> par L (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	:	0,17 à 0,25 L/m <sup>2</sup>
Séchage (20°c et 65% de HR)	:	Hors poussière : 2h minimum Recouvrable par lui-même : 12 heures

COV (Cat A/h) : valeurs limites en UE = Non concerné

**TEINTE : INCOLORE**



## MISE EN OEUVRE

### Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.

Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

Vérifier l'absorption du support par le test dit de la goutte d'eau pour les sols (inférieur à 240 secondes)

### Traitement fongicide préalable sur maçonnerie :

Décontamination par le FACACLEAN de Mauvilac.

## TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Pierre, enduits ciment, tuiles, sols (Extérieur)
IMPRESSION (1 à 3 couches à refus)	HYDROFUGE SOL & FACADE

## APPLICATION :

- Matériel** : Pulvérisateur ou pistolet type HVLP, par pulvérisation jusqu'à refus, sans couler.  
**Dilution** : Produit prêt à l'emploi, **NE PAS DILUER**.  
**Agitation** : Agiter 3 mn avant emploi.  
**Nettoyage du matériel** : IMMEDIATEMENT après emploi avec de l'eau

## CONDITIONNEMENT : 1 L - 5 L

## HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité disponibles sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04 ou sur [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com).  
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

## CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.  
A utiliser rapidement (moins de 5 jours) après ouverture de l'emballage.  
Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.