


LUMICRYL VELOURS

Peinture Acrylique Velours



INTERIEUR

Faible teneur en COV

DESTINATION GENERALE :

Finition des murs et plafonds sur fonds courants du bâtiment
Idéale en travaux neufs et en réhabilitation pour travaux rapides et soignés sur anciennes peintures acryliques

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Séchage rapide faible odeur.
Non jaunissante
Application aisée sans giclure.
Bon pouvoir couvrant et garnissant – Belle blancheur – Rendement élevé.
Insaponifiable sur enduits ciment ou béton

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de liants hydrauliques : Bétons et enduits ciment.
Subjectiles Plâtre : Enduits de peintre, plaques de plâtre.
Autres : Nous consulter

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Brillance	: Satin velouté
Densité	: 1,29 +/- 0,05
Extrait sec pondéral réel	: 50 % +/- 2
Extrait sec volumique calculé	: 35 % +/- 2
Résistance à l'abrasion humide (Norme NF EN 13 300)	: Lessivable
Rendement moyen par couche	: 9 à 11 m ² par L
Consommation moyenne par couche	: 0.09 à 0.11L/m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Sec au toucher : 1 h minimum : Recouvrable : 4 h minimum
Classification AFNOR NF T 36 005	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010).	: Ce produit contient au maximum : 2 g / L de COV

TEINTES : Blanc

LUMICRYL peut être teinté par addition de 3 % maximum de colorant universel

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF

	Plâtres, plaques de plâtre, enduits de peintre et dérivés	Maçonnerie et béton intérieur	Ancienne peinture acrylique
ACRYSTYL IMPRESSION OU LUMICRYL VELOURS Dilué 3 - 5 %	1 couche		
LUMICRYL VELOURS	2 couches		

Sur ancienne peinture **alkyde** ou **glycérophtalique** : Choisir l'impression **U'PRIM UNIVERSEL Blanc ou Pastel**

APPLICATION :

Matériel : Brosse, rouleau de 13 mm (ex : OCRYL 12), pistolet AIRLESS.
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution possible à 5% d'eau pour application Airless
Agitation : Agiter 3 à 5 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après emploi.

CONDITIONNEMENT : 15 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur : www.quickfds.com ou sur appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CONSERVATION :

12 mois en emballage d'origine non entamé et 1 mois après ouverture du bidon.
Stocker à l'ombre à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.