

MAUVINYL 220

Peinture Acrylique Mate

INTERIEUR

EXTERIEUR



PEINTURES, VERNIS
ET PRODUITS CONNEXES
NF 130

www.ecolabels.fr

DESTINATION GENERALE :

Protection et décoration des murs et plafonds en intérieur.
Travaux neufs et de rénovation en extérieur.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect mat pommelé.
Haut pouvoir couvrant et garnissant. Application aisée.
Sans odeur, recouvrable dans la journée. Permet de réaliser un système complet très rapidement avec un nombre restreint de couches.
Ne jaunit pas – Lavable
Insensible à l'alcalinité du support (insaponifiable).
Très faible taux de COV.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles de maçonnerie : Bétons et enduits ciments.
Subjectiles Plâtre : Enduits, plaque de plâtre cartonnée.
Autres supports : Avec traitements et impressions spécifiques préalables (voir chapitre mise en Œuvre).

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot	: Peinture onctueuse
Densité	: 1,56 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 41 +/- 2
Rendement moyen par couche	: 9 à 10 m ² / L
Consommation moyenne par couche	: 0,10 à 0,11 L/ m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 30mn minimum Recouvrable : 3 h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 7b2
COV (Cat. A/a) : valeurs limites en UE = 30 g/L (2010)	: Ce produit contient moins de 2 g/L de COV

TEINTES : BLANC et une collection de 24 teintes exclusives sélectionnées

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Plâtres et dérivés	Maçonnerie Béton INTERIEUR / EXTERIEUR	Plafond (maçonnerie, plâtre, enduit)	Sur anciens fonds douteux
IMPRESSION (1 couche)	COVATEX dilué ACRYSTYL IMPRESSION ACROFIX UNIVERSEL	COVATEX dilué ACRYSTYL IMPRESSION ACROFIX UNIVERSEL	COVATEX dilué ACRYSTYL IMPRESSION ACROFIX UNIVERSEL	ACROFIX UNIVERSEL U'PRIM UNIVERSEL
FINITION (2 couches)	MAUVINYL 220	MAUVINYL 220	MAUVINYL 220	MAUVINYL 220

APPLICATION :

- Matériel** : Brosse et pinceaux à fibres blanches spécial acrylique, rouleau type 13 mm, pistolet airless
Dilution : Produit prêt à l'emploi, dilution de 5% d'eau pour application au pistolet.
 Sur fond très absorbant, dilution à 5% d'eau pour favoriser la pénétration.
Agitation : Agiter 3 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 0,5L – 2,5L – 6L – 12L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité : disponible sur site internet : www.Quickfds.com ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR :

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant une toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé
Stocker à des températures inférieures à 35° C, dans un endroit frais et aéré.