

SUPERMETALIK

DEROUILLANT - PHOSPHATANT

INTERIEUR



EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Destruction de la corrosion avant peinture avec action de protection temporaire
Recouvrable par une très grande variété de peintures en phase solvant ou aqueuse

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

PRODUIT ACIDE : Attention aux risques de manipulations et de projections, lire attentivement les conditions de sécurité avant utilisation (Etiquette et Fiche de Données de Sécurité).

Action rapide : 15 à 30 mn de contact recommandé suivi d'un rinçage
Protection anticorrosion temporaire
Grande polyvalence d'emploi.
Application aisée.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles Métalliques Ferreux : Fontes et aciers carbonés préalablement dégraissés et brossés.
ATTENTION : Ne pas utiliser sur les aciers non ferreux ou galvanisé comme dérochant

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT:

Aspect en pot	: Transparent
Densité	: 1,07 +/- 0,05
Point éclair	: Sans (Ininflammable)
Rendement moyen par couche	: 15 à 20 m ² par L (Selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche	: 0,05 à 0,07 L / m ²
Temps d'action sur support	: 15 à 30 mn selon grade de corrosion, puis rinçage eau clair Recouvrable : Après rinçage et séchage Maxi :24 à 48 heures
Classification AFNOR	: Non Concerné
COV (Cat. A)	: Non Concerné

TEINTE : TRANSPARENT

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.
Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et dégraissés.
Enlever la rouille épaisse et la calamine par brossage, piquage, meulage ou sablage.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Sur Métaux ferreux (acier et fonte)
Préparation du support	Dégraissage du métal Brossage énergétique de la rouille non adhérente (St 2)
CONVERSION DE LA ROUILLE	Application de SUPERMETALIK Laisser agir maximum : 15 à 30 mn Renouveler le traitement si nécessaire Rincer puis laisser sécher
IMPRESSION (1 couche) Dans un délai de 48 h	COVAFER – COVAFER'O – MAUVIFER- MAUVIFER'S UNIMETAL C4 Primaire INNOVACRYL 2.1 – LA GENIALE TOPCOAT ANTICO - TOPTHERM
FINITION en 1 à 2 couches (Exemples non exhaustifs)	COVAFER – COVAFER'O- MAUVIFER'S UNIMETAL C4 Finition INNOVACRYL 2.1 – LA GENIALE TOPCOAT ANTICO - TOPTHERM Autres systèmes (nous consulter)

APPLICATION :

Matériel : Brosse dure spécial Acide
Dilution : Produit prêt à l'emploi, NE PAS DILUER.
Agitation : Agiter 3 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 1 L - 5 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité disponible sur : www.quickfds.com ou par appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel et à des températures inférieures à 35°C.