

TRASSO

Peinture de Traçage de Terrain Naturel



EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Peinture économique pour traçage de terrains naturels de sport en gazon ou terre battue.
Applicable à la machine après dilution.

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Opacité et blancheur permettant une visibilité du marquage en condition de jeu nocturne.
Film garnissant.
Sans odeur.
Résiste temporairement aux intempéries. Permet de réduire les fréquences d'application du traçage comparativement aux craies conventionnelles.
Reste visible même après une pluie.
De part sa faible teneur en COV, contribue au respect de l'environnement et des utilisateurs.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles naturels

: Gazon, terre battue

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

| | |
|---------------------------------|--|
| Aspect en pot | : Peinture onctueuse |
| Densité | : 1,64 +/- 0,05 |
| Extrait sec volumique calculé | : 42% +/- 2 |
| Point éclair | : Sans (Ininflammable) |
| Rendement moyen par couche | : 7 à 9 m ² par L (Selon nature et état du support) |
| Consommation moyenne par couche | : 0,11 à 0,14 L/m ² |
| Séchage (20°c et 65% de HR) | : Hors poussière : 30mn minimum Recouvrable : 3h minimum |
| Classification AFNOR | : Famille I, classe 7b2 |

TEINTES : Blanc



MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Les fonds doivent être secs ou très faiblement humides à l'application.
Eliminer les résidus de tonte avant application.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

| | Gazon, terre battue En premier traçage | Gazon, terre battue En entretien de traçage |
|----------|---|---|
| FINITION | TRASSO 2 couches | TRASSO 1 couche |

Remarque : Pour le traçage sur gazon synthétique, nous consulter

APPLICATION :

Matériel : Brosse, rouleau, pistolet AIRLESS (buse 317), machine de traçage.
Dilution : Produit prêt à l'emploi. Doit être diluée à 20% pour utilisation en machine de traçage.
Agitation : Agiter 3 mn avant emploi.
Nettoyage du matériel : A l'eau, IMMEDIATEMENT après emploi.

CONDITIONNEMENT : 10 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiches de Données de Sécurité disponibles sur www.quickfds.com ou sur appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.
Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

CONSERVATION :

18 mois en emballage d'origine non entamé.
Stocker à l'abri du gel et à des températures inférieures à 35°C.