

VERNILUX BRILLANT

Vernis Alkyde-Uréthane pour Bois

INTERIEUR



EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Vernis phase solvant de protection et de décoration pour boiseries (huisserie, porte, bardage, volet, meuble, etc.) en extérieur et intérieur.
Pour les ambiances marines : Utiliser de préférence le VERNILUX SPECIAL MARINE.

ATTENTION : Ce type de vernis ne peut être appliqué sur des bois contenant des agents anti-siccatifs (Iroko, Teck, Keruing, etc.).

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect tendue avec un brillant profond tout en préservant l'aspect naturel du bois.
Peu sensible à la rayure
Bonne tenue des teintes et du brillant dans le temps.
Lessivable. Entretien facile.
Excellente résistance aux intempéries et aux UV.
Application aisée.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles bois brut
Bois déjà vernis

: Avec préparations et traitements préalables.
: Ponçage fin.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT :

Aspect en pot	: Vernis translucide fluide
Densité	: 0,91 +/- 0,05
Extrait sec volumique calculé	: 45% +/- 2
Point éclair	: Supérieur à 21°C
Rendement moyen par couche	: 10 m ² par L (Peut varier selon nature du bois et état de préparation)
Consommation moyenne par couche	: 0,10 L/m ²
Séchage (20°C et 65% de HR)	: Hors poussière : 2h minimum Recouvrable : 24 h minimum
Classification AFNOR	: Famille I, classe 4a
COV (Cat. A/e) : valeurs limites en UE = 400 g/L (2010)	: Ce produit contient au maximum : 399 g/L de COV (calculé)

TEINTES : Incolore et 10 teintes BOIS

MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.

Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

Rappel : L'humidité du bois brut doit être conforme aux règles du DTU 59.1 et 36 (entre 10-12% en intérieur et maxi 18% en extérieur).

Traitement du bois : Il est conseillé avant le vernissage de traiter le bois avec un produit de traitement préventif et curatif (insecticide, fongicide, anti-bleu...), nous consulter.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Bois et dérivés	Anciens vernis
IMPRESSION (1 couche)	VERNILUX dilué à 5% de WS	NON
INTERMEDIAIRE (1 couche)	Ponçage et arasage léger VERNILUX	Ponçage léger VERNILUX
FINITION (1 à 2 couches)	VERNILUX	VERNILUX

APPLICATION :

Matériel	: Brosse, rouleau laqueur, pistolet HVLP
Dilution	: Produit prêt à l'emploi.
Agitation	: Agiter 3 mn.
Nettoyage du matériel	: White Spirit.

CONDITIONNEMENT : 0,5 L - 2,5 L - 12 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur : www.quickfds.com

Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé.

Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.