

VERNISSEE

Laque Alkyde Tendue Brillante

INTERIEUR



EXTERIEUR

DESTINATION GENERALE :

Protection et décoration soignée des boiseries et des métaux apprêtés pour tous travaux neufs ou de rénovation

CARACTERISTIQUES DU FILM :

Aspect brillant profond avec un tendu exceptionnel.

Bon pouvoir couvrant et garnissant.

Très bonne tenue des teintes et du brillant dans le temps, très faible jaunissement en extérieur.

Forte résistance à la rayure.

Excellente résistance aux intempéries et aux UV.

Application aisée

Lessivable.

SUPPORTS USUELS :

Subjectiles Métal et Bois

: Avec traitements et impressions spécifiques préalables.

Anciennes peintures adhérentes

: Directement après lessivage, matage préalable et primaire adapté

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT (base blanche) :

Aspect en pot

: Peinture fluide légèrement gélifiée.

Densité

: 1,25+/- 0,05

Extrait sec volumique calculé

: 42 % +/- 2

Brillance (angle 60°)

: 80 UB

Point éclair

: Supérieur à 21°C

Rendement moyen par couche

: 13 m² par L en moyenne (Selon nature et état du support).

Consommation moyenne par couche

: 0,08 L/m²

Séchage (20°C et 65% de HR)

: Hors poussière : 4 h minimum.

Recouvrable : 24 h minimum.

Classification AFNOR

: Famille I, classe 4a

COV (Cat. A/d) : valeurs limites en UE = 300 g/L (2010)

: Ce produit contient au maximum : 299 g/L de COV (calculé)

TEINTES : Blanc, Noir et une collection de 23 autres teintes.

Tons pastel réalisables à partir de colorants universels MAUVILAC. (Ne pas dépasser 5% du volume de peinture à teinter en colorants universels).



MISE EN OEUVRE

Préparation des fonds :

Conforme aux DTU 59.1 en vigueur et règles de l'art.

Les fonds doivent être propres, sains, cohésifs et secs à l'application.

La qualité de finition laquée tendue recherchée dépendra de la nature des travaux de préparation réalisés (voir DTU 59.1) et du nombre de couches appliquées.

TABLEAU RECAPITULATIF SYSTEME

	Bois et dérivés	Métaux ferreux	Anciennes peintures adhérentes
PREPARATION	Ponçage léger et dépoussiérage Enduit de lissage	Dégraissage Suppression de la rouille avec SUPERMETALIK sur acier	Lessivage – Rinçage Léger ponçage des anciennes peintures brillantes Traitement des points de rouille avec KILLOX
IMPRESSION (1 couche)	COVABOIS ACROFIX BOIS	MAUVIFER MAUVIFER 'S VERNIS A02	ACROFIX UNIVERSEL
FINITION (2 couches minimum)	VERNISSEE	VERNISSEE (avec addition ou non de Vernis A02)	VERNISSEE

Remarques :

Sur fond douteux

: Impression par **ACROFIX UNIVERSEL**.

Sur acier galvanisé

: Dérochage chimique obligatoire puis impression par **ACROFIX METAUX**

IMPORTANT : Ne jamais appliquer VERNISSEE DIRECTEMENT sur acier galvanisé

Sur PVC (conduite d'eau)

: Impression par **ACROFIX UNIVERSEL**.

APPLICATION :

Matériel

: Brosse, rouleau laqueur, pistolet AIRLESS.

Dilution

: Prêt à l'emploi.

Agitation

: Agiter 3 mn avant emploi.

Nettoyage du matériel

: White Spirit.

CONDITIONNEMENT : 0.5 L – 2,5 L – 6 L - 12 L

HYGIENE ET SECURITE :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur : www.quickfds.com ou sur simple appel téléphonique à notre Service Technique au 0262 42 03 04.

Consulter les étiquettes de danger et sécurité sur l'emballage d'origine.

CONSERVATION :

24 mois en emballage d'origine non entamé.

Stocker à des températures inférieures à 35°C, dans un endroit frais et aéré.